



PRODUITS TECHNIQUES

industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr



PEINTURES ET REVÊTEMENTS

566 - PEINTURE PISCINE

BLANC BLEUE

PROPRIÉTÉS

« 566 » est un revêtement hautes performances, destiné aux intérieurs et extérieurs, dont les caractéristiques lui confèrent une très bonne résistance aux attaques acides, aux bases, aux sels et aux atmosphères corrosives.

La grande qualité du « 566 » permet une diversité étendue d'applications, tels que : la maçonnerie, les piscines, les structures métalliques en ambiance industrielles agressives.

Remarque : L'utilisation du primaire est uniquement obligatoire sur support en métal ferreux (notre réf. « 501 »).



CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Satiné	Densité à 20°C	1,40 ± 0,05
Extrait sec	65% (+/- 1%)	Rendement	5 à 8 m ² par kg (à la finition)
Point éclair	Compris entre 21 et 55°C	Rendement du Primaire	6 à 7 m ² par kg
Etiquetage	Xi, N	Séchage à l'air	HP 45 mn Sec 1h30 Dur 24 heures

► NATURE :

AFNOR T 36005 - Famille 1 - Classe 8c

Composition : Caoutchouc synthétique, plastifiants chlorés, pigments organiques et minéraux, charges inertes, Solvants aromatiques.

MODE D'EMPLOI

L'application du « 566 » se fait :

- Au pistolet pneumatique.
- A la brosse.
- Au trempé.

Attention : Préciser le mode d'application à la commande.

Le nettoyage du matériel et la dilution se fait à l'aide de diluant synthétique TYS.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z