



664 - PROTECTEUR BANCHES



PROPRIÉTÉS

« 664 PROTECTEUR BANCHES » est un protecteur anti-rouille comportant un solvant volatil.

« 664 » laisse après évaporation un film cireux de teinte claire, particulièrement adhérent et possédant la propriété de se reconstituer sous pression en cas d'éraflure.

« 664 » protège de façon durable les métaux ferreux et non ferreux grâce à son très grand pouvoir hydrophobe.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide cireux de teinte claire	Densité à 15°C	0.879
Épaisseur du film	20 microns	Point éclair	88°C
Pouvoir couvrant	20 m ² par litre	Point de combustion	94°C
Test Kesternich	12 cycles réussis	Brouillard salin	55 heures

Durée de protection

Intérieur :	24 à 36 mois
Extérieur :	12 mois (sous abris)
Intempéries :	6 mois

MODE D'EMPLOI

Le « 664 » s'applique :

- ▶ Au pinceau
- ▶ Par pulvérisation
- ▶ Au trempé.

- La température idéale d'application du « 664 » est comprise entre +5°C et +60°C.

- Ne pas utiliser à proximité d'une flamme, d'étincelles ou de moteurs électriques.

- L'élimination du film protecteur du « 664 » se fait à l'aide de solvants pétroliers ou chlorés.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.